VEROLAC

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα



Γυαλιστερό, αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτη μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη σκληρότητα, καλυπτικότητα και γυαλάδα που διατηρείται αμετάβλητη. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτελεί άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Οι αποχρώσεις του μένουν αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει πολύ καλά και προσφέρει προστασία και ομορφιά.

Πλεονεκτήματα:

- Άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- Μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα
- Γυαλιστερό φινίρισμα και αποχρώσεις που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες
70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα
1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) για το λευκό

Στιλπνότητα
> 90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ	Σατινέ	Γυαλιστερό

✔ Γυαλιστερό Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ

Έως 5%
- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό, Μαύρο, Μαύρο Ματ και 42 έτοιμες αποχρώσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Για μία στρώση
14-16 m^2/L

Για δύο στρώσεις
7-8 m^2/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή
2-3 h

Επαναβαφή
20-24 h

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, Μαύρο, 42 έτοιμες αποχρώσεις	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	5 L
Μαύρο Ματ	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου Τ300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Minio Primer ή Metal Primer).

Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λ.π.) ασταρώνονται με Primer for Glossy Surfaces ή Wash Primer.



ΒΗΜΑΤΑ

1. Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου Τ300 για ρολό ή πινέλο ή με διαλυτικό Πιστολιού Τ350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.
2. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.
3. Επαναβάφουμε μετά από 20-24 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου Τ300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού Τ350.
- Επιφάνειες βαμμένες με Verolac πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

VOC low

«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **495 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

ISO 9001 14001 CERTIFIED 45001

EMAS

vitex **VITEX A.E.** - Τ.Θ. 139 Ήμερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00 | Τηλ. 210 5589500, Fax 210 4835007 | vitex.gr

Έκδ.: 12.2020 (Το παρόν καταργεί όλα τα προηγούμενα)

VEROLAC

Gloss Alkyd Enamel



Very durable, gloss enamel based on alkyd resins, suitable for interior and exterior use on metallic surfaces. It forms a hard film that retains its gloss and shade unchanged, even if exposed to adverse weather conditions or washed. Due to its special formulation is an excellent anticorrosion finish for all kinds of metallic surfaces. It is easily applied offering high hiding power, excellent levelling properties and providing protection and decoration.

Advantages:

- Perfect anticorrosive finish for all exterior and interior metal surfaces
- Great hardness and hiding power
- Gloss finish and color shades that remain unchanged over time

PRODUCT FEATURES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Viscosity
70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Density
1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) for white

Gloss
> 90 units @ 60° (ISO 2813)

FINISH

Mat	Satin	Gloss
		✔ Gloss Finish

DILUTION

Up to 5%
- For brushing with Brush Solvent T300
- For spraying with Spray Gun Solvent T350

COLOURS

White, Black, Black mat and 42 ready-made shades

COVERAGE

One coat
14-16 m^2/L

Two coats
7-8 m^2/L

DRYING TIME

Touch dry
2-3 h

Recoat
20-24 h

COLOR CARDS - FANDECKS



PACKAGING

White, Black, 42 ready-made shades	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	5 L
Black mat	180 mL	375 mL	750 mL	2,5 L	



METAL SURFACES

APPLICATION

APPLICATION FIELD

For all kinds of metal surfaces.

PREPARATION

Surfaces should be cleaned with Brush Solvent T300, be smooth and dry, free from dust, grease or rust and sanded.

Metal surfaces should be coated with an anticorrosive primer (Anti-Rust Primer, Minio Primer or Metal Primer).

Glossy metal surfaces (aluminum, galvanized steel etc) should be first coated with Primer for Glossy Surfaces or Wash Primer.



STEPS

1. Dilute up to 5% for brushing with brush solvent T300 or for spraying with spray gun solvent T350 and stir well before use.
2. Apply the first coat by brush, roller or spray gun.
3. Recoat after 20-24 hours.

TIPS

- Application at 5-35°C and <80% RH. For exterior use, don't apply if there is a risk of rain/frost in the next 48 hours.
- Clean rollers, brushes with Brush Solvent T300 and then with soapy water or detergent. Use Spray Gun Solvent T350 to clean spray guns.
- Allow at least 30 days before cleaning and washing newly painted surfaces with Verolac.
- Minimize paint wastage by estimating how much paint you will need.
- Recover unused paint for re-use. After paint application, seal the container and store it for future use.
- Do not dispose of liquid waste into ground water table. Unused paint requires special handling for safe disposal.

ADDITIONAL INFORMATION

VOCs (Volatile Organic Compounds)

"One-pack performance coatings". VOC content limit **500 g/L**. Maximum VOC content **495 g/L** VOCs (ready for use product).

PRECAUTIONS

Please read carefully the labelling mentioned on the can before use. For detailed instructions on hazards and safety in use the Safety Data Sheet is available upon request. Poisons Control Centre Tel. : +30 210 7793 777

STORAGE

5°C-38°C
Keep containers closed in a cool and dry area.

The above technical data, information and instructions are based on our long experience and laboratory tests and are intended only to describe the product and determine its application. However, the end user should check the suitability of the product for its intended use. Our company guarantees the quality of the product itself, and in any case bears no responsibility for any damage or damage caused if the product is not used properly and in accordance with its instructions for use. The company has the right to revise this technical data sheet without any prior notice.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001 14001 CERTIFIED 45001 EMAS